

Byggsparkel Vegg

Støvredusert selvtørkende veggsparkel for oppfylling, avretting og slettsparkling av vegg og tak innendørs. Opptil 100 mm i et sjikt.

Oppfylling og justering på underlag av betong, lettbetong, stein og keramikk, puss av minst klasse CS III samt gipsplater. Brukes på vegg og himling. Egnet som underlag for flis, tapet og maling. For innendørs bruk.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid:

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, fett, forskalingsolje og andre forurensninger som kan redusere vedheft. Sterkt sugende underlag, f.eks. uttørket lettbetong, tegl og betong, behandles med Finja Primer G21 før sparkling. Ikke-sugende underlag, f.eks. tette malinger, gipsplater og metall forbehandles med Primer Grep. Temperaturen i underlaget og lokalet skal være 10 °C til 25 °C. Nystøpt betong bør ikke oversparkles før tidligst en måned etter støping. Overflater støpt mot slett forskaling må gjøres ru før sparkling.

Blanding:

En sekk på 15 kg blandes i 3,0–3,9 liter rent vann til en klumpfri masse, deretter i ytterligere to minutter. Blanding skjer med drill og visp. Varier vannmengden etter ønsket konsistens.

Påføring:

Påføring skjer med stålsparkel eller med mureskje ved tykkere sjikt. Stryk på et tynnere sjikt, og bygg deretter opp til ønsket tykkelse.

Etterarbeid:

Når sparkelen er halvt herdet, er den lett å skjære og forme. Sikle av eventuelt overskytende materiale så snart massen har herdet litt, det sparer deg for mye slipearbeid.

Belegning:

Tettesjikt kan påføres når overflaten er tørr. Normalt 1–3 timer etter sparkling. Ved fuktfølsomme overflatesjikt følger du leverandørens anvisninger.

Tekniske data

Materialforbruk	1,5 kg/mm/m ²
Bearbeidings tid	20–30 min
Sjikttykkelse	3–100 mm
28 døgns verdi	
Trykkfasthet	10,0 MPa
Bøystrekkfasthet	3,0 Mpa

Forpakning

Produktet leveres som standard i 15 kg sekk (art.nr. 533707).

Lagring

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

www.finja.no - 2023-03-10

FINJA