

Farget murmørtel M1

Farget murmørtel M1 brukes når man ønsker en smidig murmørtel med holdfasthetsklasse M1. For eksempel når man ønsker økt avstand mellom dilasjonsfuger. Produktet er tilpasset for teglstein med middels vannabsorpsjon.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med ca. 3,5–25 liter vann per 25 kg. Dette gir ca. 16 liter mørtel.

Brukstips

Mursteinene skal være tørre. Kontroller sugingen til mursteinene, og jobb ikke med for våt mørtel. Mur alltid med fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde, skal kasseres. Vannmengden og blandingstiden skal alltid være den samme. Beskytt alltid overflaten mot regn og direkte sollys, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, værbeskyttelse m.m. Kuldemedium kan tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltakene. I den varme årstiden skal murverket beskyttes mot direkte sollys.

Tekniske data

Ballast	Sand 0–3 mm
Brukstid	2 h
Begynner å herde etter	4–5 h
Anbefalt fugetykkelse	8–12 mm
For øvrige tekniske verdier, se ytelseserklæring	
Forbruk	
Hulltegl svensk format	ca. 70 kg/kvm
Massivegl svensk format	ca. 65 kg/kvm
Hulltegl dansk format	ca. 65 kg/kvm
Massivegl dansk format	ca. 60 kg/kvm
Kledningstegl	ca. 45 kg/kvm

Forpakning

Produktet leveres som standard i 1000 kg storsekk (art.nr. 57327101) samt 10-tonnsbeholder (art.nr. 50327100).

Lagring

Brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

FINJA