

Finpuss

Pushing av betongvegger og andre sterke sementbaserte underlag. Mindre åpninger opptil 15 mm sjikttykkelse. Større flater 2–6 mm sjikttykkelse.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt med drill/visp eller hurtiggående blander i ca. 5 min, ca. 5 liter vann per 25 kg sekk.

Brukstips

Finpuss og Reparasjonsmasse: Underlaget forvannes. Mørtelen påføres med filsebrett eller slett stålsparkel. Etervann den herdede mørtelen.

Beskytt alltid reparert overflate mot regn og sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Sement
Ballast	0–0,5 mm
Trykkholdfasthet 28 døgn	> 10 MPa
Forbruk per kvm og mm sjikt	1,6 kg
Bruktid	Ca. 2 h

Forpakning

Leveres i 25 kg papirsekk.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.