

Tynnpussmørtel KC 50/50

Pumpbar tynnpussmørtel for filsing, slemming og reparering over bakken av tidligere KC-pusset underlag.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding:

Blandes maskinelt i ca. 10 min i en saktegående blander eller ca. 5 min i en hurtiggående blander. Bruk ca. 4 liter rent tappevann per sekk (25 kg). Ved bruk av såkalt "gjennomstrømningsblander" kreves en spesialkvalitet.

Brukstips:

Underlaget skal forvannes. Ettervann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandings tid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast, natursand	0–1 mm
Brukstid	3–4 h
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Frostbestandig	God
Anb. pusstykkelse	Ca. 5 mm

Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekk og 1000 kg storsekk samt 10-tonnsbeholder.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.