

Kalkmørtel E Tynnpuss

Kalkmørtel E er en tørrmørtel som bare blandes med vann for gi en bruksklar mørtel for puss og reparasjoner over bakken i eldre bygninger.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med ca. 4 liter vann per sekk (25 kg).

Dette gir 16 liter ferdig mørtel.

Brukstips

Underlaget skal forvannes. Ettervann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	
Ballast, natursand	0–1 mm
Brukstid	Ubegrenset
Begynner å herde	Svært sakte
Anb. pusstykkelse	Ca. 5 mm

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan (som regel) også fås i 1 000 kg storsekk samt 10-tonnsbeholder.

Lagring

Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no