

## Pussmørtel KC 35/65

Finja KC 35/65 er en tørrmørtel som blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel til bruk for muring og pussing av blant annet tegl, lettklinker (Leca) også som "grovgrunning" og slemming.

### Arbeidsbeskrivelse

Finja KC 35/65 blandes maskinelt ca 10 min. med en mørtelvisp og drill eller tvangsblender med ca 3,5–4,5 liter vann per sekk (25 kg). Dette gir 16 ltr. ferdig mørtel.

#### BRUKSOMRÅDE

Underlaget skal være rent og fritt for løse partikler, fett og støv.

#### Muring

Kontroller hva slags "sug" det er på teglsteinen, ikke arbeid med for bløt mørtel.

Mur alltid med fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde skal kasseres.

#### Pussing

Underlaget skal forvannes og grunnes med Finja Grunningsmørtel. Finja KC 35/65 påføres for hånd, ved å kaste pussen med murskje til 10–15 mm tykkelse. Pussen bearbeides til ønsket overflatestruktur eller påføres en slutt puss. Husk å ettervanne pussjiktet to ganger per dag i tre dager, dette for å øke holdfastheten

#### Generelt

Samme vannmengde og blandingstid skal alltid overholdes. Beskytt alltid de ferdige overflatene mot regn og sol, etterstrev en jevn temperatur over 15° C når herdetiden pågår.

### Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast, natursand	0–3 mm
Brukstid 20 °C	Ca. 2 timer
Frostbestandig	God
Anb. pusstykkelse	10–12 mm

### Forpakning

Produktet leveres som standard 25 kg sekk.

## Lagring

25 kg plastsekk brukes innen 24 måneder fra produksjonsdato angitt på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning. Kan lagres utendørs i inntil fire måneder uten overdekning. Storsekk som lagres tørt og overdekket skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

**FINJA**