

Hydraulisk Kalkmørtel

Hydraulisk kalkmørtel brukes ved utstokking/grovpussing og slemming.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med cirka 5,5 liter vann per sekk (25 kg). Dette gir 16 liter ferdig mørtel.

Brukstips

Underlaget skal forvannes. Etter vann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol, og hold en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved pussing under 5 °C skal det tas vintertiltak. Eksempler på vintertiltak er varme, snøbeskyttelse osv.

Tekniske data

Bindemiddel	Naturlig hydraulisk kalk NHL3,5 og Brent murkalk
Ballast, natursand	0–3 mm
Brukstid 20 °C	Ca. 2 h
Frostbestandig	Ja
Anb. sjiktkykkelse	10–12 mm
Vann/25 kg sekk	5 liter

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan (som regel) også fås i 1 000 kg storesekk samt 10-tonnsbeholder.

Lagring

Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning. Big bags som er lagret tørre og tildekket skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no