

## Mur- & Pussmørtel KC 35/65

Tørrmørtelen er en smidig kombinasjonsmørtel til både muring og pussing. Produktet kan også brukes til slemming. Ved muring av fasadetegl anbefales i første rekke Finja Fargett Mørtel. Kontroller alltid hefteevnen mot steinen.

### Arbeidsbeskrivelse

#### Blanding

Blandas maskinelt, cirka 10 minutter i en tvangsblender. Bruk cirka 4 liter rent kranvann per sekk (25 kg).

#### Muring

Ved muring skal mursteinene være tørre. Kontroller suget på mursteinene, og ikke jobb med for bløt mørtel. Om mørtelen har begynt å herde skal den kastes. Mur alltid med fylte fuger.

#### Pussing

Ved pussing skal underlaget forvannes. Ettervann det herdede pusslaget for økt holdbarhet. Lik vannmengde og lik blandingstid skal alltid etterstrebnes.

#### Tenk på

Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold skal murverket beskyttes mot direkte kontakt med sol. Etterstreb en jevn temperatur over 15 °C under herdingstiden. Når temperaturen synker under 5 °C skal vintertiltak tas i bruk, dvs. isolering, snøbeskyttelse, oppvarming av blandingsvann osv. Ved muring kan kuldemiddel tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltak.

### Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Forbruk/m <sup>2</sup> ved muring	Se forbrukstabell
Forbruk/m <sup>2</sup> ved pussing	Ca. 18 kg ved 10 mm pussesjikt
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Brukstid ved 20 °C	Ca. 2 h
Frostbestandighet	God

## Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5530505, NOBB-nr 47100832) men kan (vanligvis) også leveres i 1000 kg storesekk og 10-tonn container.

## Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

**FINJA**