

Fiberpuss

Fiberforsterket tørrmørtel som brukes i kombinasjon med glassfibernet. Pussing av Finjas lettklinkerblokker på utvendige konstruksjoner oven bakken.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt, ca. 10 minutter i en planblander. Bruk 4,0–4,5 liter rent tappevann per sekk (25 kg). Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingsstid.

Påføring

Finja Fiberpuss sprøytes på med egnet pussesprøyte eller strykes på for hånd. Mørtelen påføres i to sjikt . Det første sjiktet legges på i 4-6 mm tykkelse. Finja Glassfibernet legges i det første sjiktet og skal dekket helt av mørtelen. Sørg for at skjøtene på nettet overlappes med minst 10 cm. Rundt åpninger og i hjørner skal det brukes Finja Glassfibervinkel. Som en ekstra sikkerhet legges det ekstra glassfibernet i hjørnene på åpninger. Disse skal vris 45 grader i forhold til underliggende nett.

Neste sjikt påføres innen et døgn etter det første.

Bevegelsesfuger i murverket skal være gjennomgående. Finja Fiberpuss skal ikke ha kontakt med bakken, bruk i stedet Finja Startlist for en enklere og sikrere løsning. Ta kontakt med Finja for sokkelløsninger og andre spørsmål.

Etterarbeid

Forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Etter vannet er herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol. Når temperaturen faller under 5 °C, skal det tas vintertiltak, dvs. isolering, snøbeskyttelse og oppvarming av blandevann m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Sement
Ballast	Natursand, 0–1 mm
Brukstid	Ca. 2 h
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Anb. sjikttykkelse	8-10 mm
Frostbestandighet	God
Forbruk pr m2 pr mm tykkelse.	Ca. 1,7kg

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5586015), men kan som regel også fås i 1000 kg storsekk (art.nr. 5786011).

Lagring

25 kg plastsekk skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrudd forpakning. Kan oppbevares utendørs i opp til fire måneder uten tildekning. Storsekker som oppbevares tørt og tildekket, skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. Below the text are two horizontal lines of varying lengths, with the longer one under "FINJA" and the shorter one under "JA".