

# Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO

Karbonbindende kombinasjonsmørtel til både muring og pussing. Produktet kan også brukes til slemming. Ved muring av fasadeteggl anbefales i første rekke Finja Fargett Mørtel. Kontroller alltid hefteevnen mot steinen.

## Arbeidsbeskrivelse

### Blanding

Blandas maskinelt, cirka 10 minutter i en tvangsblender. Bruk cirka 4 liter rent kranvann per sekk (23 kg).

### Muring

Ved muring skal mursteinene være tørre. Kontroller suget på mursteinene, og ikke jobb med for bløt mørtel. Om mørtelen har begynt å herde skal den kastes. Mur alltid med fylte fuger.

### Pussing

Ved pussing skal underlaget forvannes. Etervann det herdede pusslaget for økt holdbarhet. Lik vannmengde og lik blandingstid skal alltid etterstrebes.

### Tenk på

Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold skal murverket beskyttes mot direkte kontakt med sol. Etterstrebe en jevn temperatur over 15 °C under herdingstiden. Når temperaturen synker under 5 °C skal vintertiltak tas i bruk, dvs. isolering, snøbeskyttelse, oppvarming av blandingsvann osv. Ved muring kan kuldemiddel tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltak.

## Forpakning

23 kg pakken består av polyetylen laget av resirkulert polyetylen og polyetylen laget av fornybart råstoff som stammer fra sukkerrør. Sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

## Lagring

Sekker på 23 kg må brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på emballasjen. Krever tørr lagring i uåpnet emballasje. Store poser som er lagret tørre og dekket må brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.