

Hydraulisk Kalkmørtel Fiber

Hydraulisk kalkmørtel Fiber brukes når man ønsker et tykt pussesjikt, opptil 12 mm per sjikt. Det egner seg når det kreves en pussmørtel uten sement eller når mørtelen må være svakere enn KC-puss. Produktet er sterkere enn en luftkalkmørtel.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding ca. 10 min i planblander. Bruk ca. 5,5 liter rent tappevann per sekk (25 kg). Gir 16 liter mørtel. Ved pussing skal underlaget forvannes. Etter vann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol. Forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Når temperaturen faller under 5 °C, skal det tas vintertiltak, dvs. isolering, snøbeskyttelse og oppvarming av blandevann m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Naturligt hydraulisk kalk NHL3,5 og Brent murkalk
Ballast	Natursand, 0–3 mm
Brukstid 20 °C	Ca. 2 h
Anb. sjiktkykkelse	10–12 mm
Frostbestandig	Ja

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5548605), men kan som regel også fås i 1000 kg storsekk (art.nr. 5748601), samt i 10-tonnsbeholder (art.nr. 5048600).

Lagring

Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning. Big bags som er lagret tørre og tildekket skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

