

## Grovpuss KC 35/65

Pussmørtel KC 35/65 brukes ved utstokking/grovpussing, slemming og reparasjon av KC-pussede underlag.

### Arbeidsbeskrivelse

Se Finjas "Hjelp ved pussing"

#### Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med ca. 4 liter vann per sekk (25 kg).

Dette gir 16 liter ferdig mørtel. Ved bruk av såkalt "gjennomstrømningsblander" kreves en spesialkvalitet.

#### Brukstips

Underlaget skal forvannes. Ettervann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5° C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

### Tekniske data

	Pussmørtel B 0–3 pumpbar
Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast, natur	0–3 mm
Brukstid 20 °C	Ca. 2 timer
Frostbestandig	God
Anb. pusstykkelse	10–12 mm

### Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan (som regel) også fås i 1000 kg storsekk samt 10-tonnsbeholder.

### Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*