

# Murmørtel M2,5

Finja Murmørtel B, M2,5, er en høykvalitets tørrmørtel for muring av for eksempel lettklinkerblokk, teglstein og betonghullstein. Ved muring av fasadetegl anbefales i første rekke Finja Farget Murmørtel.

## Arbeidsbeskrivelse

### Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 minutter med ca. 4,0 liter vann per 25 kg sekk. Dette gir ca. 16 liter ferdig mørtel.

### Bruk

Mursteinene skal være rene og frie for løse partikler, fett og støv. Kontroller mørtelens vedheft mot mursteinen og steinens vannoppsug. Arbeid ikke med for tørr mørtel. Mur alltid med fylte fuger.

Ved muring av teglfasade er Finjas farget murmørtel å foretrekke. Mørtel som har begynt å herde skal kasseres.

Ved pussing skal underlaget forvannes. Etervann det herdede pussjiktet for å øke styrken på dette.

Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandetid. Beskytt alltid overflaten mot regn og sol, prøv alltid å holde en jevn temperatur over 15 °C under hele herdeprosessen.

Ved bruk under 5 °C skal vintermuring tas hensyn til, dvs. Varme, snøbeskyttelse osv.

Obs! Ved pussarbeider skal ikke "frostveske" brukes! Redskap rengjøres med vann.

## Tekniske data

Forbruk	25 kg gir ca. 16 liter ferdig mørtel
Tilslag	0–3 mm
Klasse	M2,5
Bruktid 20 °C	Ca. 2 timer
Tykkelse	Maks 20 mm
Trykkfasthet 28 døgn	2,5 Mpa

## Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekk, 1000 kg storsekk og 10-tonnsbeholder. 25 kg forpakningen består delvis av resirkulert plast og sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

## Lagring

25 kg plastsekker skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrutt forpakning. Storsekker som oppbevares tørt og tildekket, skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.