

# Puss & Murmørtel KC 50/50 ECO

Karbonbindende mørtel til grovpussing over bakken på underlag av murverk. Muring av ikke-bærende konstruksjoner.

## Arbeidsbeskrivelse

### Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med ca. 5 liter vann per sekk (23 kg). Ved bruk av såkalt "gjennomstrømningsblander" kreves en spesialkvalitet.

### Brukstips

Underlaget skal forvannes. Etervann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandings tid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

## Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast, natursand	0–3 mm
Brukstid	Ca. 3–4 h
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Frostbestandig	God
Anb. pusstykkelse	10–12 mm
Forbruk puss	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> ved 10 mm pussjikt
Forbruk muring	Se forbrukstabell

## Forpakning

23 kg pakken består av polyetylen laget av resirkulert polyetylen og polyetylen laget av fornybart råstoff som stammer fra sukkerrør. Sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

## Lagring

23 kg plastsekk skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrudd forpakning. Storsekker som oppbevares tørt og tildekket, skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.