

BINDEMIDDEL

Lesket Kalk

Tradisjonell kalkmaling på underlag av kalkmørtel, hydraulisk kalkmørtel og svak KC-puss. Brukes både ved renovering og nyproduksjon både uten- og innendørs.

Arbeidsbeskrivelse

Vispes grundig med vann i forholdet 2:5 (volumdeler brent murkalk:vann) Visp til skummet har forsvunnet, og la malingen stå og modne i et døgn. Rør deretter i malingen til du får en homogen masse. Påfør malingen flytende med en kalkbørste. Normalt påføres to sjikt, men det kan være nødvendig med flere avhengig av underlagets beskaffenhet.

Vinterhåndtering

Brent murkalk E må ikke brukes under 5 °C eller under kalde og fuktige værforhold.

Tekniske data

Forpakning

Produktet leveres i 10 kg sekk.

Lagring

Oppbevares tørt. Lagringstid 24 måneder i uåpnet originalforpakning. Produksjonsdatoen er angitt på forpakningen.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. Below the text are two horizontal lines of varying lengths, with the longer one under "FINJA" and the shorter one under "JA".