

Farget Murmørtel M5

Farget Murmørtel M5 brukes når det er behov for en smidig mørtel med holdfasthetsklasse M5. Ved spesielle behov kan produktet lages med spesielle tilvalg, se teknisk data.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt ca. 10 minutter med ca. 3,5 liter vann pr. 25 kg. Dette gir ca. 16 liter ferdig mørtel.

Bruk

Mursteinene må ikke være våte. Kontroller sugeevnen på mursteinene, bruk ikke for våt mørtel. Mur alltid med fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde kasseres. Vannmengde og blandingstid skal alltid være den samme. Beskytt alltid overflaten mot regn og sol og etterstrev en temperatur på over 15 °C under herdingstiden. Under 5 °C må man gjøre tiltak mot kulden, det vil si varme, værbeskyttelse m.m.

Antifrost kan tilsettes, men det erstatter ikke annen beskyttelse mot kulde. Under den varme årstiden skal muringen beskyttes mot direkte sol.

Tekniske data

Ballast	Sand 0–3 mm
Brukstid	Ca. 1 h
Anbefalt fugetykkelse	8–12 mm
For øvrige tekniske verdier, se ytelseserklæring	
Tillval	Art.nr.
Tilsetning for blanding i gjennomstrømningsblander	5919
Tilsetning for minsket vannopptak, tettmørteltilsetning.	5920
Tilsetning for frostbeskyttelse	5915
Forbruk	
Hulltegl svensk format	ca. 70 kg/kvm
Massivtegl svenskt format	ca. 65 kg/kvm
Hulltegl dansk format	ca. 65 kg/kvm
Massivtegl dansk format	ca. 60 kg/kvm
Kledningstegl	ca. 45 kg/kvm

Forpakning

Produktet leveres i 1000 kg storekk.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdato på forpakningen. Oppbevares tørt og beskyttet mot fukt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

