

Hydraulisk Kalkfug

Tørrmørtel basert på naturligt hydraulisk kalk (NHL) og hydrat kalk. Hydraulisk kalkfug brukes til muring og fugging der det ønskes en kalkbasert fuge, for eksempel til naturstein og tegl. Produktet egner seg til renovering av bygninger av eldre murverk som kirker og murer.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding:

Blandes maskinelt min. 10 minutter i en saktegående blander. Bruk cirka 5 liter rent kranvann per sekk (25 kg).

Muring:

Ved muring skal mursteinene være tørre. Kontroller sugingen til mursteinene, og jobb ikke med for våt mørtel. Hvis mørtelen har begynt å herde, må den kasseres. Mur alltid med fylte fuger.

Brukstips:

Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold må murverket beskyttes mot direkte sollys. Forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Når temperaturen kryper under 5 °C, må vintertiltak iverksettes, det vil si isolering, snøbeskyttelse og oppvarming av vann m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Naturligt hydraulisk kalk (NHL 3,5) og brent murkalk
Ballast	Natursand 0–3 mm
Begynner å herde etter	Ca. 4 timer
Bruktid ved 20 °C	Ca. 2 h
Forbruk/m ² ved muring	Se forbrukstabell

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5547405), men kan også fås i 1000 kg storesekk (art.nr. 5747401) samt i 10-tonnsbeholder (art.nr. 5047400).

Lagring

Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning. Big bags som er lagret tørre og tildekket skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no