

## KF10

Sementbasert, hurtigtørkende, frostsikker og fleksibel fugemasse. For alle typer keramiske fliser, naturstein og glassmosaikk. Kan brukes til vegg og gulv i våt- og tørrom både innen- og utendørs. Lett å bearbeide og fuge med. Til fugebredde 2-10 mm.

### Arbeidsbeskrivelse

**Forarbeid:** Kontroller at flislimet har tørket iht. monteringsanvisningen for produktet. Flisene skal sitte godt fast og være rene og tørre. Ved tørt, vindfullt vær og ved porøse fliser skal mellomrommet mellom flisene fuktes før fuging. Anbefalt arbeidstemperatur er 10-20 °C, laveste arbeidstemperatur er 6 °C.

**Blanding:** Blanding av fugemasse gjøres med saktegående maskinvisp for å unngå at det skapes luftbobler. 5 kg KF10 blandes med 1,2-1,3 L vann. Mål opp angitt mengde rent vann og hell i fugemassen. Temperaturen på pulveret og vannet skal være mellom 6-18 °C. Bland i ca. 2-3 minutter til en jevn og klumpfri masse. Bruk samme vannmengde til hver blanding for å minimere risikoen for fargeforandringer. Blandet materiale kan brukes i ca. 1-2 timer.

**Påføring:** KF10 påføres med gummisparkel eller fugebrett som dras diagonalt over fugene.

**Etterarbeid:** Når fugen er overflatetørr, men fortsatt bearbeidbar, rengjøres fugene med en svamp. Når fugene er faste, men ikke gjennomherdede, løsnes gjenværende fugemasse fra flisene med en fuktet svamp og den avsluttende finishen gjøres også med en svamp. Rengjøring gjøres diagonalt over fugene. For tidlig rengjøring kan innebære risiko for at fugemassen vaskes ut av fugene. Også fargeforandringer kan oppstå ved for tidlig rengjøring. Etterpolering gjøres med en tørr og ren klut. Fugene bør holdes fuktige i to døgn. Avhengig av flisenes sugsevne samt romtemperatur tåler den fugede flaten lettere gangtrafikk etter ca. 3-6 timer.

Unngå vind, bevegelse og varmpåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under arbeidet og i herdingstiden. Gulvvarme kan skrues på og økes langsomt etter 7-8 dager. Fugemasse som har herdet på flisene kan tas bort med Finja Murvask to døgn etter fuging. Vær veldig forsiktig ved bruk av Musvask. Brukes kun på syrebestandige fliser. Utfør alltid en prøve på et lite område først. Marmor og kalkstein skal aldri rengjøres med Murvask. Bruk Finja Våtromssilikon ved elastiske fuger og bevegelsesfuger.

## Tekniske data

Anbefalt fugebredde	2-10 mm
Forbruk	Ca 0,5–1,8 kg/m <sup>2</sup> avhengig av fugebredde og tykkelse på flis
Vannforbruk	1,2-1,3 l per 5 kg
Tid til lett belastning	Ca 3-6 timer
Tid til full belastning	Ca 7 døgn
Bruktid	Ca 1-2 timer
Klassifisering	CG2 WA(EN 13888)

## Forpakning

Produktet leveres i 5 kg sekk.

## Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Krever tørr oppbevaring i uåpnet emballasje.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. Below the text are two horizontal lines of varying lengths, with the longer one under "FINJA" and the shorter one under "JA".