

Murmørtel Farget M2,5

Brukes primært til muring av tegl, men kan også brukes til muring av f.eks. lettklinkerblokker og betongblokker.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min. i planblander med ca. 3,5–4,5 liter vann per sekk (25 kg). Dette gir ca. 16 liter mørtel.

Brukstips

Mursteinene skal være tørre. Kontroller sugingen til mursteinene, og jobb ikke med for våt mørtel. Mur alltid med fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde, skal kasseres. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid overflaten mot regn og direkte sollys, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, værbeskyttelse m.m. antifrost kan tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltakene. I den varme årstiden skal murverket beskyttes mot direkte sollys.

Tekniske data

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bindemiddel | Kalk og sement |
| Ballast | Natursand 0–3 mm |
| Bruktid 20 °C | Ca. 2 h |
| Begynner å herde etter | Ca. 4 h |
| Frostbestandighet | God |
| Farge | Iht. Finjas fargekart |
| Forbruk | |
| Hulltegl svensk format | ca. 70 kg/kvm |
| Massivegl svensk format | ca. 65 kg/kvm |
| Hulltegl dansk format | ca. 65 kg/kvm |
| Massivegl dansk format | ca. 60 kg/kvm |
| Kledningstegl | ca. 45 kg/kvm |

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan også fås i 1000 kg storsekk samt 10-tonnsbeholder.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen (plastsekker skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen). Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no