

# Tynnfugemørtel & Tynnpussmørtel A

Tynnfugemørtel & Tynnpussmørtel A er en tørrmørtel som kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring. Kan også anvendes till pussing.

## Arbeidsbeskrivelse

### Blanding:

Produktet blandes maskinelt ca. 5 minutter i planblander med ca. 4,6-4,8 liter vann pr. sekk (25 kg). Dette gir ca. 16 liter ferdig mørtel.

### Brukertips:

Ved muring påføres mørtelen med skje, skuffe eller annet tannet verktøy, slik at fugetykkelsen blir 2–5 mm.

Ved pussing påføres mørtelen med stålbrett eller lignende. Sjiktykkelse 2–5 mm. Etterbehandle overflaten med filsebrett eller lignende. Underlaget skal forvannes. Ettervann det

herdende pussjiktet for økt styrke. Den samme vannmengde og blandingstid skal alltid brukes. Beskytt alltid overflaten mot regn og sol og etterstrev en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m. Tilsetningsstoffer kan tilsettes men det erstatter ikke vintertiltak. I den varme årstiden skal overflaten beskyttes mot direkte sollys.

## Tekniske data

Bindemiddel	Sement
Tilslag	Natursand 0-0,7 mm
Brukstid	Ca. 2 h
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Frostbestandighet	God

## Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5530215, NOBB-nr 46368352).

## Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.