

Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO

Karbonbindende kombinasjonsmørtel til både muring og pussing. Ved muring av fasadetegl anbefales i første rekke Finja Fargett Mørtel. Vær oppmerksom på at fargevariasjoner kan forekomme.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandas maskinelt, cirka 10 minutter i en tvangsblender. Bruk cirka 4 liter rent kranvann per sekk (23 kg).

Muring

Ved muring skal mursteinene være tørre. Kontroller suget på mursteinene, og ikke jobb med for bløt mørtel. Om mørtelen har begynt å herde skal den kastes. Mur alltid med fylte fuger.

Pussing

Ved pussing skal underlaget forvannes. Ettervann det herdede pusslaget for økt holdbarhet. Lik vannmengde og lik blandingstid skal alltid etterstrebnes.

Tenk på

Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold skal murverket beskyttes mot direkte kontakt med sol. Etterstreb en jevn temperatur over 15 °C under herdingstiden. Når temperaturen synker under 5 °C skal vintertiltak tas i bruk, dvs. isolering, snøbeskyttelse, oppvarming av blandingsvann osv. Ved muring kan kuldemiddel tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltak.

Forpakning

23 kg forpakningen består av polyetylen laget av resirkulert polyetylen og polyetylen laget av fornybart råstoff som stammer fra sukkerrør. Sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

Lagring

23 kg plastsekker skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrukt forpakning.