

# Ekspanderende Betong Grov

For understøping i sjikt på 30-300 mm av stål- og betongsøyler, betongelementer og maskiner. Lettflytende masse med ekspansjon.

## Arbeidsbeskrivelse

### Blanding

Blandes med 3,3 liter vann pr. 25 kg med drill/visp eller hurtigblander i minst 5 minutter til en lettflytende masse på ca. 13 liter.

### Brukertips

Rengjør godt, og vann støpededet. Det må ikke finnes vann i forskalingen. Arbeid fra en retning så det ikke oppstår luftlommer. Bruk massen innen ca. 30 minutter. Etervann de 7 første døgnene. Ved lavere temperaturer enn +5 °C stopper tilveksten av trykkfasthet. Oppbevar sekkene innendørs, og bland betongen med varmt vann, slik at betongen er ca. 20 °C ved støping. Varm opp kalde underlag før arbeidet starter. Betong må ikke utsettes for frost de første døgnene.

## Tekniske data

Generelt		
Egenskap	Verdi	Metode
Forbruk	25 kg gir ca. 12,5 liter betongmasse	
Bindemiddel	Sement	
Stenmax	8 mm	
Anbefalt støpetykkelse	30-300 mm	
Maks. vannmengde	3,3 liter / 25 kg	
Fersk mørtel		
Egenskap	Verdi	Metode
Ekspansjon	0-2 %	
Lufthold	Ca. 5 %	
Bruktid 20 °C	Ca. 30 min	
Herdet mørtel		
Egenskap	Verdi	Metode
Trykkholdfasthet	> 50 MPa	EN 12190
Vanntett	Ja	SS 137003:2015
Eksponeringsklasser	XC4/XF3/XA1	SS 137003:2015

## Forpakning

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art. nr. 5511605).

## Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

**Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)**

www.finja.no - 2024-12-10

**FINJA**